

Omschrijving TriplePerform ALFA

- TriplePerform ALFA bestaat uit een heldere doorzichtige buitenruit, gefabriceerd volgens het floatprocedé. Op de zijde die gericht is naar de spouw, een low-e coating, type ThermControl | ALFA. Deze coating is opgebouwd uit edele metalen die, door een cathodisch procedé, op het glas worden aangebracht. De minimale dikte is 4mm.
- Een tussenspouw van 15 mm, 90% Argon gasgevuld.
- Een middenruit in Mid Iron floatglas. De minimale glasdikte is 4 mm.
- Een tussenspouw van 15 mm, 90% Argon gasgevuld.
- Een heldere binnenruit gefabriceerd volgens het floatprocedé. Op de zijde die gericht is naar de spouw, een low-e coating, type ThermControl | ALFA. De minimale glasdikte is 4 mm.
- Het isolatieglas wordt door een dubbele soepele voeg afgedicht.

Kenmerken van TriplePerform Alfa

Opbouw	Lichtfactoren TI %	Rlext %	Zonfactor g	U-waarde Ug W/m²K	Rw (C;Ctr) dB
4#-15A-4-15A-#4	74	14	0,54	0,6	32 (-2;-6)
6#-15A-6-15A-#6	73	14	0,53	0,6	32 (-2;-6)
8#-15A-8-15A-#8	71	14	0,52	0,6	35 (-2;-5)

Symbolen: # = positie coating A = 90% Argon gasgevulde spouw

Spectro-fotometrische waarden volgens EN410-2011; Isolatiewaarde (U) volgens EN673-2011; Akoestische isolatiewaarde Rw (C;Ctr) volgens EN 717-1;

TI = lichttransmissie; Rlext = lichtreflectie buiten; g = zontoetredingsfactor; Ug = isolatiewaarde; Rw = directe luchteluïdsisolatie;

Bestektekst TriplePerform ALFA

Fabriek: Vandaglas

Type : TriplePerform ALFA

Randverbinding : Tweevoudig gekit met thermisch onderbroken warm-edge binnenbuis als afstandhouder.

Droogmiddel in de afstandhouder opgenomen

Samenstelling : Buitenruit: ThermControl | LE 1.1

Spouw: 15mm 90 % Argon gasgevuld

Middenruit: Float

Spouw: 15mm 90 % Argon gasgevuld

Binnenruit: ThermControl | LE 1.1

Coating: Op zijde 2 en 5

Glasdikte: Te bepalen door leverancier conform NEN 2608, NEN 3569/NEN EN1990 /NEN EN 1991 plus Nationale Bijlagen

Kleur: In doorzicht neutraal

Spectro-fotometrische waarden o.b.v. basis opbouw 4#-15A-4-15A-#4

Lichttransmissie: TI: 74% EN410

Buitenlichtreflectie: Rlext 14% EN410

Zontoetreding: g: 0,54 EN410

U-waarde: 0,6 W/m²K EN673

Andere gegevens

Vandaglas garandeert dat, in een periode van 10 jaar na levering, er geen enkele vermindering van doorzicht ontstaat door condensatie of stofvorming op de spouwzijden van de dubbel beglazing. Deze garantie geldt enkel indien de beglazing is gespecificeerd, vervoerd, opgeslagen, gereinigd en gebruikt is volgens de huidige normen.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de NPR5272