

Omschrijving TriplePerform SKN154

- TriplePerform SKN154 bestaat uit een heldere doorzichtige buitenruit, gefabriceerd volgens het floatprocédé. Op de zijde die gericht is naar de spouw, een zonwerende coating, type SolarControl | SKN154. Deze coating is opgebouwd uit edele metalen die, door een cathodisch procédé, op het glas worden aangebracht. De minimale dikte is 6 mm.
- Een tussenspouw van 15 mm, 90% Argon gasgevuld.
- Een middenruit in Mid Iron floatglas. De minimale glasdikte is 4 mm.
- Een tussenspouw van 15 mm, 90% Argon gasgevuld.
- Een heldere binnenruit gefabriceerd volgens het floatprocédé. Op de zijde die gericht is naar de spouw, een low-e coating low e, type ThermControl | ALFA. De minimale glasdikte is 4 mm.
- Het isolatieglas wordt door een dubbele soepele voeg afgedicht.

Kenmerken van TriplePerform SKN154

Opbouw	Lichtfactoren TI %	Rlext %	Zonfactor g	U-waarde Ug W/m²K	Rw (C;Ctr) dB
6#-15A-4-15A-#4	47	20	0,26	0,6	36 (-1;-6)
6#-15A-6-15A-#6	47	20	0,26	0,6	32 (-2;-6)

Symbolen: # = positie coating A = 90% Argon gasgevulde spouw

Spectro-fotometrische waarden volgens EN410-2011; Isolatiewaarde (U) volgens EN673-2011; Akoestische isolatiewaarde Rw (C;Ctr) volgens EN 717-1;

TI = lichttransmissie; Rlext = lichtreflectie buiten; g = zontoetredingsfactor; Ug = isolatiewaarde; Rw = directe luchtgeluidsisolatie;

Bestektekst TriplePerform SKN154

Fabriek: Vandaglas
 Type : TriplePerform SKN154
 Randverbinding : Tweevoudig gekit met thermisch onderbroken warm-edge binnenbuis als afstandhouder. Droogmiddel in de afstandhouder opgenomen
 Samenstelling : Buitenruit: SolarControl | SKN154
 Spouw: 15mm 90 % Argon gasgevuld
 Middenruit: Float
 Spouw: 15mm 90 % Argon gasgevuld
 Binnenruit: ThermControl | ALFA
 Coating: op zijde 2 en 5
 Glasdikte: Te bepalen door leverancier conform NEN 2608, NEN 3569, NEN EN1990 /NEN EN 1991 plus Nationale Bijlagen
 Kleur: In doorzicht neutraal

Spectro-fotometrische waarden o.b.v. basis opbouw 6#-15A-4-15A-#4

Lichttransmissie:	TI:	47%	EN410
Buitenlichtreflectie:	Rlext	20%	EN410
Zontoetreding:	g:	0,25	EN410
U-waarde:		0,6 W/m²K	EN673

Andere gegevens

Vandaglas garandeert dat, in een periode van 10 jaar na levering, er geen enkele vermindering van doorzicht ontstaat door condensatie of stofvorming op de spouwzijden van de dubbel beglazing. Deze garantie geldt enkel indien de beglazing is gespecificeerd, vervoerd, opgeslagen, gereinigd en gebruikt is volgens de huidige normen. De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de NPR5272