

## Tabel 2: Enkel gelaagd floatglas



Maximaal toelaatbare glasoppervlak bij uiteenlopende windstuwdruk conform NEN 2608:2014 en NEN-EN 1991-1-4 inclusief Nationale Bijlagen 2011

Mei 2019 • Versie 1.0

Gebouwhoogte (m) (indicatief)								Windstuw- druk (kN/m <sup>2</sup> )	Maximaal toelaatbaar glasoppervlak in m <sup>2</sup> per glasopbouw (enkel gelaagd floatglas)						
Gebied I			Gebied II			Gebied III			33.x	44.x	55.x	66.x	88.x	1010.x	1212.x
Kuststrook	Onbebouwd	Bebouwd	Kuststrook	Onbebouwd	Bebouwd	Onbebouwd	Bebouwd								
-	-	-	-	-	-	4	7	<b>0,50</b>	3,11	5,35	8,74	12,82	19,26	19,26	19,26
-	-	-	-	-	-	5	9	<b>0,55</b>	2,81	4,99	7,89	11,65	19,26	19,26	19,26
-	-	-	-	4	7	6	12	<b>0,60</b>	2,56	4,67	7,20	10,69	18,48	19,26	19,26
-	-	-	-	4	9	8	14	<b>0,65</b>	2,35	4,29	6,61	9,85	17,05	19,26	19,26
-	-	7	-	5	10	10	17	<b>0,70</b>	2,18	3,97	6,11	9,10	15,84	19,26	19,26
-	4	8	1	7	12	12	21	<b>0,75</b>	2,02	3,69	5,67	8,46	14,78	19,26	19,26
-	5	9	1	7	15	15	25	<b>0,80</b>	1,89	3,44	5,29	7,90	13,86	19,26	19,26
-	6	11	1	10	17	18	30	<b>0,85</b>	1,77	3,23	4,97	7,40	13,04	19,26	19,26
-	7	12	1	11	20	22	36	<b>0,90</b>	1,67	3,04	4,68	6,97	12,32	19,26	19,26
1	8	14	2	14	23	26	42	<b>0,95</b>	1,57	2,87	4,41	6,58	11,66	18,52	19,26
1	9	16	3	16	27	31	50	<b>1,00</b>	1,49	2,72	4,18	6,23	11,09	17,60	19,26
1	11	19	3	19	32	37	60	<b>1,05</b>	1,41	2,58	3,99	5,91	10,56	16,76	19,26
1	12	21	4	22	37	44	70	<b>1,10</b>	1,34	2,46	3,99	5,63	10,08	16,00	19,26
2	14	24	5	26	42	52	80	<b>1,15</b>	1,28	2,34	3,83	5,37	9,62	15,29	19,26
2	16	28	6	30	48	62	95	<b>1,20</b>	1,23	2,24	3,65	5,13	9,19	14,66	19,26
3	19	31	7	35	55	70	110	<b>1,25</b>	1,17	2,15	3,50	4,91	8,81	14,07	19,26
4	21	35	9	40	63	72	128	<b>1,30</b>	1,13	2,06	3,36	4,71	8,44	13,54	19,26
4	24	40	11	46	71	100	150	<b>1,35</b>	1,08	1,97	3,23	4,52	8,11	13,03	18,97
5	27	45	13	53	82	118	170	<b>1,40</b>	1,04	1,90	3,13	4,35	7,80	12,57	18,29
6	31	50	16	60	93	135	195	<b>1,45</b>	1,00	1,83	2,99	4,19	7,52	12,14	17,65
7	35	55	19	70	105	160	200	<b>1,50</b>	0,97	1,77	2,89	4,04	7,25	11,73	17,07
9	40	63	23	80	120	190	-	<b>1,55</b>	0,94	1,71	2,79	3,91	7,00	11,35	16,51
10	45	70	27	90	135	200	-	<b>1,60</b>	0,91	1,65	2,69	3,78	6,77	11,00	16,01

Alleen van toepassing op verticaal geplaatst en rondom opgelegd glas.

"33.x" is enkel gelaagd floatglas bestaand uit 2x 3mm floatglas met 1 of meerdere PVB folies.

In verband met het risico op mechanische breuk bij dunne glasbladen wordt geadviseerd het glasoppervlak te beperken voor 4mm floatglas of 33.x gelaagd floatglas tot 3,5m<sup>2</sup>.

De opgegeven oppervlakte kan de maximale productieafmetingen overschrijden. Informeer hiernaar bij uw glasleverancier. [Lees de leeswijzer voor meer informatie.](#)