

Tabel 1: Enkel floatglas



Maximaal toelaatbare glasoppervlak bij uiteenlopende windstuwdruk conform NEN 2608:2014 en NEN-EN 1991-1-4 inclusief Nationale Bijlagen 2011

Mei 2019 • Versie 1.0

Gebouwhoogte (m) (indicatief)								Windstuw-druk (kN/m ²)	Maximaal toelaatbaar glasoppervlak in m ² per glasopbouw (enkel floatglas)					
Gebied I			Gebied II			Gebied III			4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Kuststrook	Onbebouwd	Bebouwd	Kuststrook	Onbebouwd	Bebouwd	Onbebouwd	Bebouwd							
-	-	-	-	-	-	4	7	0,50	1,27	2,09	3,11	5,35	8,74	12,82
-	-	-	-	-	-	5	9	0,55	1,15	1,88	2,81	4,99	7,89	11,65
-	-	-	-	4	7	6	12	0,60	1,05	1,72	2,56	4,67	7,20	10,69
-	-	-	-	4	9	8	14	0,65	0,96	1,58	2,35	4,29	6,61	9,85
-	-	7	-	5	10	10	17	0,70	0,89	1,46	2,18	3,97	6,11	9,10
-	4	8	1	7	12	12	21	0,75	0,83	1,36	2,02	3,69	5,67	8,46
-	5	9	1	7	15	15	25	0,80	0,78	1,26	1,89	3,44	5,29	7,90
-	6	11	1	10	17	18	30	0,85	0,73	1,18	1,77	3,23	4,97	7,40
-	7	12	1	11	20	22	36	0,90	0,69	1,11	1,67	3,04	4,68	6,97
1	8	14	2	14	23	26	42	0,95	0,66	1,05	1,57	2,87	4,41	6,58
1	9	16	3	16	27	31	50	1,00	0,62	1,00	1,49	2,72	4,18	6,23
1	11	19	3	19	32	37	60	1,05	0,59	0,95	1,41	2,58	3,99	5,91
1	12	21	4	22	37	44	70	1,10	0,57	0,91	1,34	2,46	3,99	5,63
2	14	24	5	26	42	52	80	1,15	0,54	0,87	1,28	2,34	3,83	5,37
2	16	28	6	30	48	62	95	1,20	0,52	0,83	1,23	2,24	3,65	5,13
3	19	31	7	35	55	70	110	1,25	0,50	0,80	1,17	2,15	3,50	4,91
4	21	35	9	40	63	72	128	1,30	0,48	0,77	1,13	2,06	3,36	4,71
4	24	40	11	46	71	100	150	1,35	0,46	0,74	1,08	1,97	3,23	4,52
5	27	45	13	53	82	118	170	1,40	0,44	0,71	1,04	1,90	3,13	4,35
6	31	50	16	60	93	135	195	1,45	0,43	0,68	1,00	1,83	2,99	4,19
7	35	55	19	70	105	160	200	1,50	0,41	0,66	0,97	1,77	2,89	4,04
9	40	63	23	80	120	190	-	1,55	0,40	0,64	0,94	1,71	2,79	3,91
10	45	70	27	90	135	200	-	1,60	0,39	0,62	0,91	1,65	2,69	3,78

Alleen van toepassing op verticaal geplaatst en rondom opgelegd glas.

"4 mm" is enkelglas bestaand uit 4mm floatglas.

In verband met het risico op mechanische breuk bij dunne glasbladen wordt geadviseerd het glasoppervlak te beperken voor 4mm floatglas of 33.x gelaagd floatglas tot 3,5m².

De opgegeven oppervlakte kan de maximale productieafmetingen overschrijden. Informeer hiernaar bij uw glasleverancier. [Lees de leeswijzer voor meer informatie.](#)